

## Fibro-DUR 3 – 032 B2

zur nachträglichen Befestigung

Mehrzweck-Dämmplatte

EPS-Kern nach DIN EN 13168

WW-C/3 EPS 032 DI dm/WI dm

Baustoffklasse B2, normalentflammbar

mit zwei Holzwole Deckschichten,

mineralisch gebunden und Polystyrolkern

WW-C/3 EN 13168-T2-L3-W2-P2-CS(10y)50-  
CI1-TR20



Eigenschaften:

- Polystyrol Hartschaum-3-Schichtplatte
- B2, normalentflammbar
- Erstklassige Wärmedämmung  $\lambda_D$  = Deckschichten: 0,075 W/mK; EPS -Kern: 0,032 W/mK
- Guter Haftgrund für Putze (nachträgliche Befestigung)
- Polystyrol-Hartschaumkern DIN EN 13163

Anwendungsbereich:

Wärmedämmung von Decken und Wänden z. B. in Kellerräumen.

Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DI dm / WI dm



Artikel-Stamm	Plattendicke in mm	Wärmedurchlaß- widerstand $R_D$ m <sup>2</sup> K/W	Schichtdicken in mm	Standard		Gewicht in kg ca.		Inhalt pro Palette 2000x1200 mm	
				Länge in mm	Breite in mm	pro m <sup>2</sup>	pro Palette	Stück	m <sup>2</sup>
30323 72 035	35	0,95	5/25/5	2000*	600	8,7	1080	100	120
30323 72 050	50	1,43	5/40/5	2000*	600	9,3	820	70	84
30323 72 060	60	1,76	5/50/5	2000*	600	9,7	740	60	72
30323 72 075	75	2,21	5/65/5	2000*	600	10,4	665	50	60
30323 72 100	100	3,03	5/90/5	2000*	600	11,3	580	40	48
30323 72 125	125	3,79	5/115/5	2000*	600	12,6	525	32	38,4

\* auch in 1000 mm Plattenlänge erhältlich

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit unserem Büro in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung). Oktober 2017

Fibrolith Dämmstoffe GmbH  
An der L83 · D-56746 Kempenich  
Tel.: +49 (0) 26 55 / 95 92-0  
Fax: +49 (0) 26 55 / 95 92-18  
E-Mail: info@fibrolith.de

Geschäftsführer:  
Peter Graner, Bernhard Lüdecke  
HRB Nr. 13079 - Amtsgericht Koblenz  
Sitz der Gesellschaft: Kempenich  
USt-ID-Nr.: DE 811413077

Commerzbank AG  
Frankfurt am Main  
IBAN: DE26 5008 0000 0380 0477 00  
SWIFT-BIC: DRES DE FF

[www.fibrolith.de](http://www.fibrolith.de)

an etex company